

Coplastic 2

Описание и область применения

Мягкая уплотнительная прокладка из пробкового материала. Coplastic 2 особенно рекомендуется для уплотнения конструкций с эластичной деформацией и при небольших усилиях сжатия. Оптимальная адаптируемость к желобчатым и аналогичным по структуре уплотнительным поверхностям, например, для уплотнения колпачков клапанов, картеров, боковых крышек двигателей, колпаков редукторов, корпусов насосов и регуляторов.



1. Общая информация об изделии

Цвет	розовый/красный
Макс. температура	120 °C (363 K)
Макс. давление	3 бар

2. Технические данные

Параметр	Значение	Норма контроля
Плотность	0,55 – 0,65 г/см ³	
Упругая отдача	≥ 75 %	ASTM F36 (Verf. B)
Сжатие	35 – 50 %	ASTM F36 (Verf. B)
Прочность при разрыве	≥ 14 Н/мм ²	
Уплотняющее обжатие		
Без внутреннего давления	1 Н/мм ²	
При давлении масла 2 бар	≤ 10 Н/мм ²	

3. Форма поставки

Coplastic 2 поставляется листами как готовая к монтажу прокладка.